

КТтрон-WX-30N

Безусадочный быстротвердеющий литьевой состав с высокой устойчивостью к размыванию для ремонта бетонных конструкций

Общие сведения

Область применения

▪ Ремонт

- Ремонт бетонных элементов конструкций, постоянно находящихся под водой.
- Ремонт морских, речных и портовых сооружений.
- Ремонт бетонных и железобетонных конструкций в агрессивных средах.
- Ремонт бетона и железобетона в зонах переменного уровня воды.
- Ремонт гидротехнических сооружений и сооружений водоподготовки.

▪ Усиление

- Увеличение несущей способности конструкции.
- Увеличение сечения конструкции методами подводного бетонирования.

▪ Изготовление конструкций

- Изготовление новых, в том числе тонкостенных, густоармированных высокопрочных бетонных конструкций с высокой водонепроницаемостью, методами подводного бетонирования.
- Омоноличивание подводных участков бетонных конструкций.

Достоинства

Надежность

- Безусадочность раствора.
- Высокая прочность.
- Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
- Не размывается при подводном ремонте дефектов.
- Эффективно вытесняет воду при подводном бетонировании методами вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) и восходящего раствора (ВР) (п. 5.13.1 СП 70.13330.2012)

Экономичность

- Может подаваться насосом.

Удобство применения

- Подвижность смеси позволяет проводить укладку смеси без виброуплотнения.
- Твердеет в сырых закрытых пространствах, в том числе и под водой.
- Быстрый набор ранней прочности.

Безопасность

- Не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья.

Описание

КТтрон-WX-30N – сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна и модифицирующих добавок.

При смешивании с водой образует реопластичный безусадочный быстротвердеющий самоуплотняющийся и

не расслаивающийся в воде литьевой раствор с высокой степенью адгезии к арматуре и ремонтируемому основанию.

После отверждения приобретает цементно-серый цвет.

Характеристики КТтрон-WX-30N

Сухая смесь

Фракция заполнителя	max 0,315 мм
---------------------	--------------

Фибронаполнитель	полимерный
------------------	------------

Расход для приготовления

1 м ³ растворной смеси	2000 кг
-----------------------------------	---------

Растворная смесь

Расход воды для затворения

1 кг сухой смеси	0,20-0,22 л
------------------	-------------

Сохраняемость первоначальной подвижности

	min 30 мин
--	------------

Марка по подвижности

	Рк4
--	-----

Водоудерживающая способность

	98 %
--	------

Горизонтальная поверхность:

- толщина заливки	70 – 500 мм
-------------------	-------------

Вертикальная поверхность:

- толщина заливки	50 – 500 мм
- высота заливки	100 – 2000 мм

Температура применения:	от +5 °C до +35 °C
-------------------------	--------------------

Характеристики КТтрон-WX-30N после отверждения

Марка по водонепроницаемости

	min W12
--	---------

Марка по морозостойкости

	min F1300
--	-----------

Прочность при сжатии:

- 24 часа	min 20 МПа
- 28 суток	min 55 МПа

Прочность сцепления с бетоном:

- 7 суток	min 1,0 МПа
- 28 суток	min 1,8 МПа

Прочность при изгибе:

- 24 часа	min 2,8 МПа
- 28 суток	min 5,0 МПа

Модуль упругости

	min 25000 МПа
--	---------------

Теплостойкость при постоянном воздействии

	+120 °C
--	---------

Контакт с питьевой водой

	разрешен
--	----------

Эксплуатация в агрессивных средах

	5 < pH < 14
--	-------------

Климатические зоны применения

	все
--	-----

**KT TRON**

КТтрон-WХ-30Н

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 407

ТУ 23.64.10-061-62035492-2019

СТО 62035492.007-2014

Общие сведения

Стойкость к агрессивным средам

Материал стоек:

- к сильноагрессивной аммонийной среде, с концентрацией NH₄⁺ более 2000 г/м³;
- к магнезиальной среде, с концентрацией до 10000 г/м³;
- к сульфатной среде с концентрацией SO₄²⁻ до 8000 г/м³;
- к щелочной среде, 8%-ый раствор едкого натра;
- к газовой среде с концентрацией:
 - сероводорода до 0,0003 г/м³,
 - метана до 0,02 г/м³;
- к морской воде;
- к темным и светлым нефтепродуктам, минеральному маслу.

Упаковка

- Мешок или ведро весом 25 кг.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения:

- в мешках - 12 месяцев;
- в ведрах - 18 месяцев.

Хранение

Мешки и ведра хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от -30 °C до +50 °C и влажности воздуха не более 70 %. Поддоны с мешками или с ведрами должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Материал относится к малоопасным веществам. Не относится к числу опасных грузов и является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалом.

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу, согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.



Руководство по применению

1 Подготовка

1.1 Подготовка конструкций

Ликвидация протечек

Активные протечки из ремонтируемой конструкции устраниить при помощи материала КТтрон-8. Данная операция необходима для предотвращения размывания струей воды уложенного материала по методам вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) и восходящего раствора (ВР).

Подготовка основания

- Обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению.
- Для обеспечения максимальной адгезии удалить все загрязнения бетонной поверхности, растительность, ил, остатки старых отделочных покрытий, лакокрасочные материалы.
- Ослабленные и непрочные участки бетона удалить механическим путем до прочного основания.
- При подготовке поверхности под водой применить методы механической очистки (для локальных участков) и методы гидроструйной очистки для больших площадей.
- Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять 2 мм.
- Гладкие поверхности недопустимы.
- Трешины шириной более 2 мм расшить по всей длине. Сечение полученной штрабы должно быть не менее чем 40Х40 мм. Для локального ремонта трещин допускается применить материал КТтрон-WХ32T.

Подготовка участка с оголением арматуры

- В случае оголения арматуры бетон вокруг нее вскрыть и удалить:
 - на глубину не менее 30 мм;
 - на 50 мм от каждого края зоны повреждения.
- Участки арматуры и выступающих металлических частей очистить от ржавчины и окислов.
- При коррозии более 15 % (уменьшение площади сечения) арматуру следует усилить или заменить по специально разработанному проекту.

Задита арматуры и закладных деталей

Для защиты подводных участков арматуры рекомендуется увеличить защитный слой над арматурой с 10 мм до 30 мм.

Армирование

Сетку из арматуры необходимо установить, если это предусмотрено проектом. Армирование обязательно устанавливается на анкера при подводном ремонте вертикальных поверхностей с целью обеспечения дополнительной адгезии ремонтного состава и снижения человеческого фактора при подготовке поверхности.

Сетку из арматуры необходимо установить так, чтобы:

- зазор между сеткой и ремонтируемой поверхностью составлял минимум 10 мм;

- толщина защитного слоя из материала КТтрон-WХ-30Н над сеткой и выступающими концами штырей составляла минимум 10 мм для надводных участков, и 30 мм для подводных участков.

1.2 Подготовка к работе

Установка опалубки

Опалубка должна быть:

- из прочного материала;
- герметичной;
- надежно закрепленной.

Опалубка должна обеспечивать возможность вытеснения воды из полости дефекта (быть открыта сверху).

Зазоры между опалубкой и арматурой должны быть минимум 10 мм для надводных участков и 30 мм для подводных участков

2 Приготовление материала

2.1 Приготовление растворной смеси

Расход

Количество сухой смеси рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала.

Расход сухой смеси:

- 2000 кг на 1 м³ объема;
- 2,0 кг на 1 дм³ объема.

Приготовление раствора

Приготовление раствора производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой.

Количество воды, необходимое для приготовления раствора, рассчитать по таблице «Расход воды».

Расход воды	
Вода	Сухая смесь
1,0 л	4,5-5,0 кг
0,20-0,22 л	1,0 кг
5,0-5,5 л	25 кг

Внимание!

- Раствор готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут.
- Расход воды может меняться в зависимости от температурных условий.
- В каждом конкретном случае точный расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора.

Первое перемешивание

- В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси.
- Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции. Перемешивание производить миксером, низкооборот-



KT TRON

КТтрон-WХ-30N

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 407

ТУ 23.64.10-061-62035492-2019

СТО 62035492.007-2014

Руководство по применению

ной электродрелью со специальной насадкой или в растворосмесителе.

Технологическая пауза

Для растворения химических добавок приготовленный раствор перед вторым перемешиванием, выдержать в течение 5 минут.

Второе перемешивание

Перед применением раствор еще раз перемешать в течение 2 минут.

Внимание!

Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания

3 Проведение работ

Материал **КТтрон-WХ-30N** рекомендуется применять при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C.

Температура воздуха, при которой проводятся работы, влияет на такие параметры как:

- скорость набора прочности;
- жизнеспособность смеси;
- подвижность смеси.

Рекомендации по применению в данной инструкции усреднены и даны для температур воздуха от +10 °C до +25 °C.

Для уменьшения влияния на вышеперечисленные характеристики температур от +5 °C до +10 °C (пониженная температура) и выше +25 °C (повышенная температура) существуют технологические приемы, которые приведены ниже.



Проведение работ при пониженной температуре

При температуре от +5 °C до +10 °C прочность нарастает медленнее.

Для ускорения набора прочности рекомендуется:

- сухую смесь перед применением выдержать в теплом помещении при температуре от +15 °C до +25 °C в течение не менее 1 суток;
- для затворения использовать горячую воду с температурой от +30 °C до +40 °C.



Проведение работ при повышенной температуре

При температуре выше +25 °C подвижность смеси быстро падает, а также уменьшается время использования приготовленной смеси.

Для уменьшения влияния высокой температуры на данные параметры рекомендуется:

- сухую смесь хранить в прохладном месте;
- для затворения использовать холодную воду;
- работы выполнять в прохладное время суток.

3.1 Заливка

- Заливка производится методами вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) и восходящего раствора (ВР) (п. 5.13.1 СП 70.13330.2012).
- При выполнении работ указанными методами материал не размывается в воде и эффективно вытесняет воду из полости дефекта, благодаря чему обеспечивается сцепление с основанием.
- При проведении работ методом ВР готовый раствор подают с помощью насоса через шланг, установленный у низа опалубки.
- Подачу материала необходимо вести с одной стороны, чтобы избежать защемление воздуха.
- Подвижность смеси позволяет проводить укладку раствора без виброуплотнения.
- Уплотнение смеси проводить путем непрерывного постукивания по опалубке с внешней стороны.
- Заливку одного участка производить без перерыва и без устройства холодных швов.
- Заливку последующих слоев производить не ранее, чем через сутки. Перед заливкой обеспечить подготовку ранее уложенного материала путем удаления слабых и обводненных частей (шлама).

Внимание!

- **Не рекомендуется заливать:**
 - растворную смесь толщиной менее 70 мм на горизонтальную поверхность.
 - растворную смесь толщиной менее 50 мм на вертикальную поверхность.
- **Запрещается наносить материал КТтрон-WХ-30N:**
 - на основания, через которые идет активная фильтрация воды;
 - на замерзшие основания.
- **Запрещается применение смеси после 30 минут с момента ее приготовления.**



Контроль при выполнении работ

При производстве работ необходимо контролировать:

- качество подготовки ремонтируемой поверхности;
- температуру воздуха и воды, в которой производится ремонт;
- температуру воды для затворения и сухой смеси;
- точное дозирование;
- время перемешивания и время использования раствора.

4 Контроль качества выполненных работ

Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром после снятия опалубки (не ранее чем через 1 сутки).

Качество отремонтированной поверхности:

- поверхность должна быть по виду одинаково плотной, без видимых трещин и шелушений;
- не должно быть расслоения материала и отслаивания от основания.

При обнаружении дефектов необходимо провести ремонт данных участков.

Руководство по применению

5 Защита в период твердения

Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия:

- защищать от активного подпора воды (размывания активными протечками изнутри, сильного течения);
- защищать от замораживания в верхнем уровне воды- воздух;
- защищать от механических повреждений.

6 Дальнейшая обработка поверхности

Составы органического происхождения, в том числе защитную композицию для подводного нанесения **КТпротект Э-02**, рекомендуется наносить не ранее чем через 10 суток после нанесения **КТтрон-WХ-30Н**.

Данное техническое описание содержит общую информацию.

Более подробную информацию о материале и аспектах его применения смотрите в СТО 62035492.007-2014.

Для получения консультации обратитесь в представительство «Завода КТтрон» вашего региона или отправьте письмо на ts@kttron.ru.



ООО «Завод КТтрон»
620026, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49
+7 (343) 253-60-30
zavod@kttron.ru